













# Caratteristiche Tecniche

serie: **GEOSTONE**

Technical Characteristics - Technische Daten - Caractéristiques Techniques

Classificazione secondo norme CEN/ISO gruppo B1a EN 14411 - Iso 13006 - Classification in accordance with CEN/ISO standards B1a EN 14411 - Iso 13006  
 Klassifizierung gemäß CEN/ISO-Normen Gruppe B1a EN 14411 - Iso 13006 - Classification selon les normes CEN/ISO groupe B1a EN 14411 - Iso 13006

	<b>Caratteristica Tecnica</b> Technical Characteristic Technische Date Caractéristique Technique	<b>Norma</b> Norm Norm Norme	<b>Valore prescritto</b> Value required Normvorgabe Valeur prescrite	<b>Valore medio</b> Mean value Mittelwert Valeur moyenne	<b>USA tests</b> 	<b>Valore medio</b> Mean value Mittelwert Valeur moyenne																							
					CERAMICHE PIEMME FLOOR AND MORE	CERAMICHE PIEMME FLOOR AND MORE																							
	<b>Lunghezza e larghezza</b> Length and width / Länge und Breite / Longueur et largeur	ISO 10545.2	$\pm 0,6\%$ ( $\pm 2,00$ mm)	<b>Conforme</b> In accordance Erfüllt Conforme	ASTM C-499 ASTM C-485 ASTM C-502	In accordance																							
	<b>Spessore</b> Thickness / Stärke / Epaisseur		$\pm 5\%$ ( $\pm 0,5$ mm)																										
	<b>Rettilineità lati</b> Warpages of edges / Geradheit der Kanten / Réctitude des arêtes		$\pm 0,5\%$ ( $\pm 1,5$ mm)																										
	<b>Ortogonalità</b> Wedging / Rechtwinkligkeit / Orthogonalité		$\pm 0,5\%$ ( $\pm 2,00$ mm)																										
	<b>Planarità</b> Flatness / Planität / Planimétrie		$\pm 0,5\%$ ( $\pm 2,00$ mm)																										
	Assorbimento % d'acqua Water absorption Wasseraufnahme % Absorption d'eau %	ISO 10545.3	$\leq 0,5\%$	<b>Conforme</b> In accordance Erfüllt Conforme	ASTM C-373	In accordance																							
	Resistenza alla flessione Bending strength Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion	ISO 10545.4	$\geq 35\text{N}/\text{mm}^2$	<b>Conforme</b> In accordance Erfüllt Conforme	ASTM C-648 250 LBS or greater	In accordance																							
	Dilatazione termica lineare tra 20° e 100° C Linear thermal expansion between 20° and 100° C Lineare Wärmeausdehnung zwischen 20° und 100° C Dilatation thermique linéaire entre 20° et 100° C	ISO 10545.8	<b>Secondo i dati del costruttore</b> According to builder's specifications Lautangaben des Herstellers Selon les éléments du constructeur	$\approx 7 \times 10^{-6} \text{ C}^{-1}$																									
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	ISO 10545.9	<b>Richiesta</b> Request Bitte Demande	<b>Resistente</b> Resistant Widerstehend Résistant																									
	Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Résistance au gel	ISO 10545.12	<b>Richiesta</b> Request Bitte Demande	<b>Resistente</b> Resistant Widerstehend Résistant	ASTM C-1026	In accordance																							
	Resistenza all'attacco chimico Resistance to chemical attack Beständigkeit gegen Chemikalien Résistance à l'attaque chimique	ISO 10545.13	<b>Secondo i dati del costruttore</b> According to builder's specifications Lautangaben des Herstellers Selon les éléments du constructeur	<b>Resistente</b> Resistant Widerstehend Résistant	ASTM C-650	In accordance																							
	Resistenza dei colori alla luce Colours resistance to light Lichtbeständigkeit Résistance des couleurs à la lumière	DIN 51094	<b>Nessuna alterazione</b> No alteration Keine Veränderung Aucune alteration	<b>Conforme</b> In accordance Erfüllt Conforme																									
	Resistenza alle macchie Stain resistance Fleckenfestigkeit Résistance aux taches	ISO 10545.14	$\geq \text{Classe 3}$ Metodo di prova disponibile Test method available Verfügbare prüfmethode Methode d'essai disponible	<b>Conforme</b> In accordance Erfüllt Conforme																									
	Resistenza allo scivolamento Slippage resistance Rutschsicherheit Résistance au glissement	DIN 51130 *	$9 \leq R \leq 13$	<b>Conforme</b> In accordance Erfüllt Conforme	ASTM C-1028 * COF $\geq 0,6$ Dry $\geq 0,6$ Wet	NAT R10	LEV	VELVET R11	NAT Dry / Wet > 0.6	LEV	VELVET Dry / Wet > 0.6																		
												DIN 51097 *	A,B,C	<b>ANSI *</b> 137.1-2012 DCOF > 0.42 Wet	NAT A	LEV	VELVET A+B+C	NAT > 0.42	LEV	VELVET > 0.42									
																					BS EN 7976-2*	> 36 Dry > 36 Wet	<b>Conforme</b> In accordance Erfüllt Conforme	NAT	LEV	VELVET	NAT	LEV	VELVET

\*Trattandosi di normative nazionali, i metodi di prova, i requisiti e le classificazioni variano da paese a paese. Il valore atteso dalla resistenza allo scivolamento della produzione di Industrie Ceramiche Piemme S.p.a., può variare in base al lotto produttivo. Specifica documentazione è disponibile su richiesta.  
 ELENCO DELLE SERIE CERTIFICATE E CLASSIFICAZIONI DISPONIBILI A RICHIESTA.

Test methods, requirements and classifications differ from country to country, according to the national regulations. The expected value of slippage resistance of products by Industrie Ceramiche Piemme S.p.a. may vary depending on the production batch. Specific documents are available upon request.  
 LIST OF CERTIFIED SERIES AND CLASSIFICATIONS AVAILABLE UPON REQUEST.

Prüfverfahren, Erfordernisse und Klassifikationen sind verschieden von Land zu Land, gemäß der nationalen Vorschriften. Der Erwartungswert der Rutschsicherheit der Produkte von Industrie Ceramiche Piemme S.p.a. kann sich - je nach der Produktionspartie - verändern. Spezifische Unterlagen sind auf Verlangen zur Verfügung.  
 LISTE DER GEPRÜFTEN SERIE UND KLASSIFIZIERUNGEN AUF ANFRAGE ERHÄLTLICH.

Les méthodes d'essai, les réquisitions et les classifications changent de pays à pays, selon les réglementations nationales. La valeur attendue de résistance au glissement des produits de Industrie Ceramiche Piemme S.p.a. peut varier en fonction du lot de production. Une documentation spécifique est disponible sur demande.  
 LISTE DES SERIES CERTIFIÉES ET DES CLASSEMENTS DISPONIBLES SUR DEMANDE. CONCERNANT LA NORME UPEC, VEUILLEZ SVP VERIFIER DIRECTEMENT SUR INTERNET EN TAPANT "UPEC PIEMME" LES REFERENCES ET/OU FINITIONS EVENTUELLEMENT PAS ENCORE A CE JOUR CERTIFIÉES.



CERAMICHE PIEMME  
FLOOR AND MORE

